

有机颜料产品

产品名称	C.I. Pig No.	耐光性(1-8)	耐热性 °C×20min	表面处理	体质颜料	特点
FUJI RED 4R S	RED 3	7-3	140	○	30%	应用例: 涂料等
FUJI FAST RED 7R 3300	RED 5	7-5	200	○	0%	应用例: 涂料、UV等
FUJI FAST RED 7R 3300A	RED 5	7-5	200	○	25%	应用例: 涂料等
FUJI FAST RED 7R 3350	RED 5	7-5	200	○	43%	应用例: 涂料等
FUJI FAST RED 3500	RED 112	7-5	150	○	10%	应用例: 涂料等
FUJI RED K	RED 48-1	4-2	180	-	0%	应用例: 印刷油墨等
FUJI RED 5R 721	RED 48-1	4-2	180	○	0%	应用例: 印刷油墨等
FUJI RED 5R 7220	RED 48-1	4-2	180	○	0%	应用例: 印刷油墨等
FUJI RED 5R 753	RED 48-2	5-3	180	○	5%	应用例: 印刷油墨等
FUJI RED 5R 790	RED 48-2	5-3	180	○	22%	应用例: 印刷油墨等
FUJI RED 5R 745	RED 48-3	6-3	180	-	20%	应用例: 印刷油墨等 色调: 黄像
FUJI RED 5R 745S	RED 48-3	6-3	180	-	0%	应用例: 印刷油墨等 色调: 黄像
FUJI RED 5R 7471	RED 48-3	6-3	180	○	0%	应用例: 印刷油墨等 色调: 黄像
FUJI RED 5R 763	RED 48-3	6-3	180	-	0%	应用例: 印刷油墨等 色调: 蓝像
FUJI RED 5R 7677A	RED 48-3	6-3	180	○	0%	应用例: 印刷油墨等 色调: 蓝像 粉碎强化
FUJI RED 5R 7680	RED 48-3	6-3	180	○	0%	应用例: 印刷油墨等 色调: 强蓝像
FUJI RED 5R 7807	RED 48-4	7-5	160	○	12%	应用例: 涂料等
FUJI RED 5R 7807S	RED 48-4	7-5	160	○	0%	应用例: 涂料等
FUJI RED 5R 8000A	RED 48-4	7-5	160	○	10-14%	应用例: 涂料等
FUJI CARMINE 6B No.2	RED 57-1	4-2	180	○	0%	应用例: 印刷油墨等 色调: 黄像
FUJI CARMINE 6B No.22P	RED 57-1	4-2	180	○	0%	应用例: 印刷油墨等
FUJI CARMINE 6B No.27	RED 57-1	4-2	180	○	0%	应用例: 碳粉等 松香含量10%
FUJI FAST RED 9800	RED 122	8-7	250	○	0%	应用例: 碳粉、喷墨墨水等 松香含量5%
FUJI FAST RED 9805	RED 122	8-7	250	-	0%	应用例: 碳粉、喷墨墨水等
FUJI FAST CARMINE 550	RED 146	6-4	200	○	0%	应用例: 印刷油墨等
FUJI FAST CARMINE 6005	RED 146	6-4	200	○	0%	应用例: 印刷油墨等
FUJI FAST CARMINE 522-1D	RED 150	6-4	200	-	0%	应用例: 碳粉、喷墨墨水等
FUJI FAST CARMINE 528-1	RED 150/31	6-4	200	○	0%	应用例: 碳粉、喷墨墨水等
FUJI FAST CARMINE 528F	RED 150/31	6-4	200	○	0%	应用例: 碳粉、喷墨墨水等
FUJI FAST CARMINE 590-4	RED 184	6-4	200	-	0%	应用例: 印刷油墨、碳粉等
FUJI FAST RED 2305W	RED 170	7-4	200	○	0%	应用例: 涂料等 色调: 蓝像(F5RK型)
FUJI FAST RED Z	RED 170	7-4	200	○	0%	应用例: 涂料等 色调: 黄像(F3RK型)
FUJI FAST RED 2200	RED 170	7-4	200	○	0%	应用例: 涂料等 色调: 黄像(F3RK型)
FUJI FAST CARMINE 580S	RED 238,269	6-4	200	○	0%	应用例: 碳粉等
FUJI FAST CARMINE 577B	RED 238,269	6-4	200	○	30%	应用例: 印刷油墨等
FUJI BORDEAUX 339	RED 63: 1	5-3	180	○	45%	应用例: 涂料等
FUJI SCARLET 70	RED 211	5-3	180	○	10%	应用例: 印刷油墨、水彩颜料等
FUJI FAST CARMINE 9600	VIOLET 19	8-7	250	-	0%	应用例: 涂料等
FUJI FAST VIOLET 23	VIOLET 23	8-7	250	-	0%	应用例: 印刷油墨、印刷油墨等
FUJI FAST RED 8800	RED 254	8-7	200	-	0%	应用例: 印刷油墨、印刷油墨等

◆ 可提供其他型号的介绍, 以及新产品开发和委托生产服务, 欢迎随时咨询。

富士色素株式会社

邮编: 666-0015 日本兵库县川西市小花2-23-2

TEL: +81-72-759-8533

E-mail: sales@fuji-pigment.co.jp